FICHE TECHNIQUE

CRÉATION SUD
Bétons Décoratifs

Masters Durcisseurs Colorés

Code : PDUR
Version : 3
Date : 28/09/2011

DURCISSEUR DE SURFACE POUR BETON IMPRIME

LES PLUS DE MASTERS DURCISSEURS COLORES

Permet la réalisation d'un Béton Imprimé sur chape fraiche
Réalisation sur un béton classique sans ajout d'adjuvants complémentaires.
Granulométrie fine spécialement adaptée à l'application des empreintes. (A ne pas confondre avec le Quartz pour hélicoptère)
Augmentation de la résistance à l'abrasion et l'impact par rapport à une chape traditionnelle.
Insensible aux UV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :
Les ***Masters Durcisseurs Colorés*** s'utilisent sur une chape fraiche.
Cette chape doit être réalisée dans les règles de l'art et selon les normes DTU.
Elle doit être parfaitement lissée à l'aide d'une lisseuse magnésium afin de favoriser la remontée de laitance.

Mise en œuvre
Lorsque la remontée d'humidité est visible en surface, il est temps d'appliquer les ***Masters Durcisseurs Colorés***
Poudrez manuellement (avec le geste du semeur) ou à la pelle les **Masters Durcisseurs Colorés** à raison de 3/4kg par m².
Laissez les durcisseurs s'humidifier avec les remontées d'eau (dessiccation) de votre chape.
Lorsque vos durcisseurs seront «mouillés», ils changeront de couleurs en devenant plus foncés, il sera temps de lisser à nouveau la surface de chape avec les lisseuses acier afin de refermer la porosité.

Conseils
Il est conseillé de travailler en équipes de 3 ou 4 personnes.
Plus la teinte de votre durcisseur est claire, plus votre consommation de durcisseur sera élevée
Essayez de penser à tous les détails à la préparation qui vous faciliteront le travail de coulage.
Travaillez avec soin et méticulosité.

DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Caractéristiques physiques et mécaniques	Consommation
Seau 25 kg de poudre spécial empreintes.	Dureté : 7/8 (échelle de Mohs) Densité : 1,4 Résistance à la compression : 75 Mpa	3/4Kg par m². *1 seau :* entre 5 et 8m²

SECURITE

R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. - R41 : Risque de lésions oculaires graves. - R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
S2 Conserver hors de la portée des enfants. - S22 Ne pas respirer les poussières. - S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement puis consulter un ophtalmologiste. - S28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.. - S37 Porter des gants appropriés. - S39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage approprié.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Le produit se conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.
Ce produit contient du ciment de Portland, il est classé Xi (Irritant). Protégez-vous la peau et les yeux avec les protections réglementaires. Lire les conseils de sécurité sur l'étiquette. Demander la fiche de sécurité.

Toutes les données et recommandations dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais. Elles ne peuvent en aucun cas être considérés ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilités en cas d'application défectueuse ou si les règles de l'art n'ont pas été respectées.